



Технический Паспорт

Impressive/Впечатляющий

РАЗМЕРЫ

Формат

Ширина	190	мм
Длина	1380	мм
Кол-во планок в упаковке	7	шт
Квадратных метров в упаковке	1,835	м²
Фаска	4-сторонняя вдавленная фаска	
Толщина	8	мм
Замок	Uniclic	
Гарантия на влагостойкость	15	лет



ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Износостойкость	EN 13329		Класс	21-22-23/31-32
Гарантия	Домашнее использование	См. условия гарантии	показанная	гарантия
	Защита от пролитой жидкости		15	лет
	Коммерческое использование	См. условия гарантии	5	лет
	Защита от пролитой жидкости		72	часа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 13329)

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ		ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP		
Износостойкость	EN 13329		≥ 4000	оборотов	≥ 4000	оборотов	
Класс износостойкости	EN 13329		AC4		AC4		
Ударопрочность	EN 13329	Маленький шарик Большой шарик	≥ 12Н ≥750мм		≥ 12Н ≥750мм		
Устойчивость к нанесению царапин			Нагрузка	≥ 3Н	Нагрузка	≥ 3Н	
Испытание "роликами кресел"	ISO 4918 (с подложкой)	Тип W (EN 12529)	25000	оборотов	Отсутствие нагрузки		
Разбухание	ISO 24336	После 24-часовой усадки при 20°C	≤ 18%		≤ 18%		
Прочность замков	ISO 24334	F10,2 по длинной стороне	≥ 1 кН/м		≥ 1	кН/м	
		Fmax по длинной стороне			≥ 1	кН/м	
		Fs0,2 по короткой стороне	≥ 2 кН/м		≥ 2	кН/м	
		Fmax по короткой стороне			≥ 2	кН/м	
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424		Отсутствие видимых повреждений при использовании ножек типа 0		Отсутствие видимых повреждений		
Прочность на отрыв верхнего слоя	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25		≥ 1,25		
Устойчивость к статическим вмятинам	ГОСТ IEC 61340-2-1-2024		≤ 0,05 мм		Отсутствие видимых изменений		
	ГОСТ 6433.2-71						
Устойчивость к пятнам	EN 438	Группа 1,2	Класс	5	Класс	5	
		Группа 3	Класс	4	Класс	5	
Общий вид	EN 13329	Перепад высот	≤ 0,15 мм		≤ 0,15 мм		
		Зазоры между стыками	≤ 0,20 мм		≤ 0,20 мм		
		Плоскостность по длине	вогнутость ≤ 0,50%		≤ 0,50%		
			выпуклость ≤ 1,00%		≤ 1,00%		
		Плоскостность по ширине	вогнутость ≤ 0,15%		≤ 0,15%		
			выпуклость ≤ 0,20%		≤ 0,20%		
		Изменения размеров после изменения относительной влажности	EN 13329	Δl	Δl среднее ≤ 0,9 мм		≤ 0,9 мм
		Δw	Δw среднее ≤ 0,9 мм		≤ 0,9 мм		
Устойчивость к УФ-излучению	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 стандарт B циклов 5		Класс	≥ 4	Класс	4	

ДРУГАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Снижение ударного шума	ISO 712/2	С подложкой Quick-Step		ΔLw ≈ 18 дБ	(зависит от используемой подложки)
Устойчивость к прожиганию сигаретой	EN 438-2:30		Класс 4	Класс	5
Плотность	EN 323			≈ 875	кг/м³

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Эмиссия формальдегида	ГОСТ 30255-2014	мг/м³	не более 0,01	не более 0,01	
Антистатические свойства	EN 1815		≤ 2,0 кВ	≤ 2,0 кВ	
Классификация пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ	Группы: В, РП, Д, Т		КМ3	
Термическое сопротивление	EN 12667	м²К/В		0,055	м²К/В
Теплый пол		С подложкой Quick-Step	См. инструкцию	Совместимо с традиционными системами теплого пола	
Сопротивление скольжению	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30	

НОРМАТИВНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТР

ТУ 5536-001-89379541-2011

Экспертное заключение